



Bestektekst

Rocapox EP Vloercoating

Product : Rocapox EP Vloercoating EC23
Type : Coatingsysteem op basis van epoxy
Toepassingsgebied : Showrooms, parkeergarages, werkplaatsen, magazijnen e.a. locaties. Ook inzetbaar als vloeistofdicht systeem t.b.v. CUR-PBV44
Ondergrond : Vlakke beton, dekvloer
Voorbehandeling : Stofvrij stralen

42 VLOERSYSTEMEN EN COATINGS

42.30 VLOERAFWERKING (COATINGSYSTEEM 3-LAAGS)

42.30.25 VLOERSYSTEEM, KUNSTHARS GEBONDEN

0. VLOERAFWERKING

Ondergrond :
Laagdikte (mm) :
Toelaatbare onvlakheid :
Oppervlakte structuur :
Overeenkomstig monster :

1. VLOERCOATING, KUNSTHARS GEBONDEN

Fabrikant : Prokol
Productnaam : Rocapox EP Vloercoating EC23
Laagdikte (kg /laag /m2) : 0,30 – 0,35
Samenstelling : twee componenten
Bindmiddel : o.b.v. epoxyhars
Kleur : (ca.ral)

Advies opbouw systeem (mede afhankelijk van omstandigheden)

-Primerlaag : 0,25 – 0,30 kg /m2
-1^e laag Vloercoating EC23 : 0,30 – 0,35 kg /m2
-2^e laag Vloercoating EC23 : 0,30 – 0,35 kg /m2

Toebehoren

Primer : Rocapox Primer GV-M

2. PRIMER

Fabrikant : Prokol
Productnaam : Rocapox Primer GV-M
Samenstelling : twee componenten
Bindmiddel : o.b.v. epoxyhars
Kleur : transparant
Verbruik (kg /m2) : 0,25 – 0,30

3. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT /LEVERANCIER

De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant /leverancier opgegeven verwerkingsvoorschriften.

Meer informatie vindt u op www.prokol.nl.