



Bestektekst

Rocathaan PU Gietvloer

Bestektekst : Rocathaan Gietvloer PU-A40 met topcoating in zijdeglans glans
Soort systeem : Gietvloer op basis van **alifatische** polyurethaan (**kleurecht**)
Toepassingsgebied : Showrooms, woonruimten, kantoorruimten, kantines,
Ondergrond : ruwe beton, dekvloer
Voorbehandeling : afhankelijk van ondergrond (mogelijk stofvrij stralen, diamantschuren)

42 AFWERKVLOEREN EN GIETVLOEREN

42.30 GIETVLOER MET TRANSPARANTE MATTERENDE TOPCOATING

42.30.25 VLOERSYSTEEM, KUNSTHARS GEBONDEN

0. VLOERAFWERKING

Ondergrond :
Laagdikte (mm) :
Toelaatbare onvlakheid :
Oppervlakte structuur :
Overeenkomstig monster :

1. GIETVLOER, KUNSTHARS GEBONDEN

Fabrikant : Prokol
Productnaam : Prokol Gietvloer PU-A40
Laagdikte (kg /m2 /mm) : 1,48 (2 tot 3 mm)
Samenstelling : twee componenten
Bindmiddel : o.b.v. polyurethaanhars alifatisch
Kleur : (Ral)

Advies opbouw systeem (afhankelijk van omstandigheden)

-Primerlaag : 0,25 – 0,30 kg /m2
-Schraplaag : 0,50 – 1,00 kg /m2
-Rocathaan Gietvloer PU-A40 : 2,50 – 3,50 kg /m2
-Topcoating zijdeglans : 0,10 – 0,15kg /m2

Toebehoren
Primer : Rocapox Primer GV-M
Schraplaag : Schraplaag PU-25
Topcoating : Rocathaan Matcoat PU-TR (hardcoat)

2. PRIMER

Fabrikant : Prokol
Productnaam : Rocapox Primer GV-M
Samenstelling : twee componenten
Bindmiddel : o.b.v. epoxyhars
Kleur : transparant
Verbruik (kg /m2) : 0,25 – 0,30

3. SCHRAPLAAG

Fabrikant : Prokol
Productnaam : Schraplaag PU-25
Samenstelling : twee componenten
Bindmiddel : o.b.v. polyurethaanhars
Verbruik (kg /m2) : 0,50 – 0,10



Bestektekst

Rocathaan PU Gietvloer

4. TOPCOATING

Fabrikant	: Prokol
Productnaam	: Rocathaan Matcoat PU-TR (hardcoat)
Samenstelling	: 1-component
Bindmiddel	: o.b.v. polyurethaan
Kleur op basis van ral spec.	: ral...../transparant
Verbruik (kg /m2)	: 0,10 – 0,15

5. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT /LEVERANCIER

De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant /leverancier bij levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften.