



Bestektekst

Vloerafwerking parkeergarage binnen

Bestektekst : Rocapox ECA Plus
Soort systeem : Partieel ingestrooide vloerafwerking op basis van epoxy
Kenmerk : Antislip met geluidsarme eigenschappen.
Toepassingsgebied : Parkeergarage vloeren
Ondergrond : beton, dekvloer, andere opbouw in overleg
Voorbehandeling : stofvrij stralen, diamantschuren

42 VLOERSYSTEEM VOOR PARKEERDAKEN EN HELLINGBANEN

42.30 VLOERSYSTEMEN

42.30.25 VLOERSYSTEEM ANTISLIP, KUNSTHARS GEBONDEN OPLOSMIDDELVRIJ

0. VLOERAFWERKING

Ondergrond :
Laagdikte (mm) : totale systeemopbouw 1 – 1,5 mm
Toelaatbare onvlakheid :
Oppervlakte structuur :
Overeenkomstig monster :

1. VLOERAFWERKING, KUNSTHARS GEBONDEN

Fabrikant : Prokol
Productnaam : Rocapox EP Vloercoating ELP-23
Laagdikte (/kg /m2 /mm) : 1,4
Samenstelling : twee componenten
Bindmiddel : o.b.v. epoxy
Kleur :

Opbouw systeem

-Primerlaag : 0,30 kg /m2 o.b.v. Rocapox EP Primer GV-M (TX)
-Strooilaaag 0,30 mm : 0,40 kg /m2 o.b.v. Rocapox EP Vloercoating ELP-23
-Instrooiing partieel : Roca Dorselit korrelmaat 0,7 - 1,2 mm
-Toplaag 0,35 mm : 0,50 kg /m2 o.b.v. Rocapox EP Vloercoating ELP-23

TOEBEHOREN

Primerlaag : Rocapox EP Primer GV-M (TX)
Schraaplaag : Rocapox EP Schraaphars (optioneel)
Belijning : Rocapox EP Vloercoating WD-600

2. PRIMER

Fabrikant : Prokol
Productnaam : Rocapox EP Primer GV-M (TX)
Samenstelling : twee componenten
Bindmiddel : o.b.v. epoxyhars
Kleur : transparant
Verbruik (kg /m2) : 0,25 – 0,30

3. SCHRAAPLAAG (OPTIONEEL)

Fabrikant : Prokol
Productnaam : Rocapox EP Schraaphars
Samenstelling : twee componenten
Bindmiddel : o.b.v. epoxyhars
Kleur op basis van ral spec. : ral.....
Verbruik (kg /m2) : 0,40 – 0,80 kg afhankelijk van ruwheidsprofiel



Bestektekst

Vloerafwerking parkeergarage binnen

4. BELIJNING, VAKINDELING EN PICTOGRAMMEN
- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| Fabrikant | : Prokol |
| Productnaam | : Rocapox EP Vloercoating WD-600 |
| Samenstelling | : twee componenten |
| Bindmiddel | : o.b.v. epoxyhars watergedragen |
| Kleur | : contrasterende kleuren |
| Verbruik (kg /m2) | : 0,20 – 0,25 |
5. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT /LEVERANCIER
- De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant /leverancier bij levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften.