

Rocapox Gietvloer EP 750-FR

Omschrijving en toepassing

Rocapox EP Flooring 750-FR een 2-komponenten oplosmiddelvrije gietvloer op basis van speciaal geselecteerde epoxy combinaties met brandvertragende eigenschappen.

Voldoet aan de Nederlandse Norm NEN 1775: 1997: Klasse T1 alsmede aan de Europees-Nederlandse Norm EN 13501-1:2002:Euroclass Bf. **TNO Rapportage beschikbaar.**

Rocapox EP Flooring 750-FR is onder meer uitermate geschikt als brandvertragende vloerafwerking voor:

- ADR Magazijnen
- CPR 15-1 & PGS 15 opslagruimten, laad en losplaatsen
- Werkplaatsen
- Garagebedrijven
- Openbare gebouwen
- Laboratoria
- Ziekenhuizen
- Drukkerijen
- Huizen van bewaring
- Musea

Artikelnummer en verpakking

23070-25 in 25 kg set

Eigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Groot laagdikte bereik mogelijk
- Vloeistofdicht
- Slijtvast en beperkt krasvast
- Naadloos
- Nonylfenolvrij
- Goed reinigbaar
- Weekmaker bestendig

Shore hardheid	±D 67 (DIN 53505, ASTM D2240)
UV-bestendigheid	Volledig. Epoxy producten verkleuren altijd enigszins.
Kleur	Leverbaar in de meeste RAL kleuren.
Uiterlijk	Glanzend, door gebruik teruglopend naar zijdeglans. In decoratieve toepassingen is het gebruik van Rocathaan Topcoat aanbevolen. Glanzend. De uiteindelijke glansgraad wordt bepaald door de eind laag.

Eigenschappen vloeibaar product

Dichtheid	1,75 gemengd product
Vaste stofgehalte	100%
Houdbaarheid	Koel in ongeopende verpakking en tegen vorst beschermt tenminste 6 maanden na productiedatum.

Applicatiegegevens

Methode	Spaan, rakel, kam		
Verbruik	3 - 5 kg /m2. 1,75 kg /m2/mm laagdikte. Mede afhankelijk van de structuur van de ondergrond.		
Mengverhouding	Zie verpakking		
Verdunning	Bij voorkeur geen. Rocapox Verdunning. Maximaal 10% en pas toevoegen nadat A en B zorgvuldig gemengd zijn. Het toevoegen van verdunning kan de droogtijd en kleur beïnvloeden.		
Verwerkingstijd**	Bij 15°C	ca. 40 minuten	
	Bij 20°C	ca. 25 minuten	
	Bij 30°C	ca. 15 minuten	
Verwerkingstemp.	Object	+10°C en +30°C	
	Product	+15°C en +25°C	
Begaanbaar*	Bij 10°C	Na 24 uur	
	Bij 20°C	Na 16 uur	
	Bij 30°C	Na 12 uur	
Overschilderbaar*	Bij 10°C	Min. 24 uur	Max. 36 uur
	Bij 20°C	Min. 16 uur	Max. 24 uur
	Bij 30°C	Min. 12 uur	Max. 24 uur

Tijden zijn bij benadering en worden beïnvloed door veranderende omgevingscondities waaronder temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Chemisch belastbaar	7 x 24 uur bij 20°C*
Water belastbaar	7 x 24 uur bij 20°C*
Mechanisch belastbaar	3 x 24 uur bij 20°C*
Reinigingsmiddel	Roca Cleaner R5518 (gereedschappen)

* Bij 20°C en 65% R.V ondergrond.
** Bij 1 kg en 20°C product.
*** Na 7 dagen doorharding bij 20°C



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst

Rocapox Gietvloer EP 750-FR

Menginstructies

2 componenten producten dient men altijd mechanisch te mengen en bij voorkeur met een traploos regelbare meng /boormachine. Gebruik hierin een geschikte mixer c.q. garde van de juiste doorsnede. Als richtlijn kan hiervoor worden aangehouden dat de doorsnede van de mixer c.q. garde tenminste 1/3 van de doorsnede van het te mengen blik moet bedragen.

Meng eerst de bij elkaar horende basis en harder. Giet een deel van het gemengde materiaal terug in het harderblik en meng in het harderblik zodat alle harder benut wordt. Giet dit mengsel vervolgens terug in het basisblik en meng dit nogmaals goed tot een homogene massa ontstaat.

Bij het aanmaken van delen dient met men beide componenten zorgvuldig op te roeren en af te wegen.

Opmerking t.b.v. applicatie

Rocapox EP Flooring 750-FR is brandvertragend ingesteld. Het gebruik van speciale toeslagstoffen maakt het noodzakelijk dat het vloeibare product, gedurende de applicatie, met een stekelroller ontluicht dient te worden. Brandvertragende gietvloeren vertonen een afwijkend gedrag qua ontluchting. Hieraan dient dan ook extra zorg te worden besteed.

Product minimaal 48 uur laten acclimatiseren in de te verwerken ruimte. Vermijd grote temperatuurverschillen tussen product en ondergrond. Dit kan leiden tot nadelige effecten in het eindresultaat.

Het aanbrengen van 2-componenten producten mag uitsluitend worden gedaan bij een relatieve luchtvochtigheid lager dan 85%.

De minimale product en ondergrond temperatuur bedraagt +10°C. Pas op voor condensatie. De temperatuur van de ondergrond en van het niet uitgehard materiaal dient minimaal 3°C hoger te zijn dan het dauwpunt om het risico van condensvorming, witte verkleuring of kleverigheid (carbamaat vorming) op de vloerafwerking te verminderen. Raadpleeg de dauwpunt tabel. De optimale verwerkingstemperatuur bedraagt 20°C.

Opmerking: Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verhogen de kans op witte verkleuring of carbamaat vorming (kleverig oppervlak).

De doorharding verloopt bij hogere temperaturen sneller en bij lagere temperaturen langzamer. De potlife is mede afhankelijk van de producttemperatuur.

* Bij 20°C en 65% R.V ondergrond.
** Bij 1 kg en 20°C product.
*** Na 7 dagen doorharding bij 20°C

Ondergrond

De ondergrond dient gezond en voldoende drukvast (minimaal 25 N/mm²) te zijn, met een minimale hechtsterkte van 1,5 N/mm² voor normale gebruiksvloeren en 2,0 N/mm² voor vloeren met een zware belasting waaronder parkeervloeren.

Een ondergrond dient schoon, blijvend droog en vrij te zijn van stoffen die een verminderde hechting kunnen veroorzaken. Tevens dient deze ontdaan te zijn van losse delen.

Cement en anhydriet gebonden vloeren dienen tenminste 28 dagen oud te zijn.

Anhydriet vloeren stralen of schuren, afhankelijk van de sterkte van de oppervlakte en bij voorkeur voorzien van een diep impregnerende primer om het oppervlak van de anhydriet vloer te verstevigen.

Dichte en monolithisch afgewerkte vloeren stofarm aanstralen en zorgvuldig stofvrij maken. Cementhuid en betonresten verwijderen middels slijpen of schuren.

Na het schuren de ondergrond zorgvuldig stofvrij maken met behulp van een industrie stofzuiger. Wees alert op het fenomeen dat schuren kan leiden tot het vullen van de aanwezige poriën wat kan leiden tot een verminderde hechting. Verontreinigde ondergronden voorbehandelen middels vlamstralen.

Vochtgehalte ondergrond : < 4% (gewichtsdelen)

Een gietvloer vraagt om een zorgvuldige voorbehandeling van de ondergrond. Een primerlaag op basis van Rocapox EP Hars UNI in combinatie met Rocapox EP Schraaplaag is aanbevolen.

Raadpleeg voor de uitgebreide informatie betreffende ondergrond voorbehandelingen het informatieblad "Voorbehandeling ondergronden".

Belangrijk

Projecten en toepassingen kunnen sterk uiteen lopen. Twijfelt u aan een bepaalde toepassing, keuze materiaal of voorbereiding van de ondergrond, neem dan te alle tijden contact op met uw leverancier.

Alle technische gegevens in dit technisch informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst

Rocapox Gietvloer EP 750-FR

Wettelijke kennisgeving

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Prokol producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Prokol met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden.

In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd.

Alle orders worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Gebruikers dienen altijd voor gebruik de meest recente uitgave van het product veiligheidsinformatieblad en productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product.

Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt en staan beschikbaar op www.prokol.nl.

Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerdere uitgegeven bladen over dit product hun geldigheid.

- * Bij 20°C en 65% R.V ondergrond.
- ** Bij 1 kg en 20°C product.
- *** Na 7 dagen doorharding bij 20°C



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst